

FLEXI-STEP Ekran akustyczny z elementami szklanymi

Panele występują w wymiarach 1800x600mm i grubości 80mm oraz 2000x500mm i grubości 100mm. Wymaga stabilnej i równej podbudowie, np. wylewki betonowej. Dodatkowo panele posiadają szybę szklaną na górze.

Panele są wodoprzepuszczalne. Wykonane z mieszaniny granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego. Elementy gumowe są umieszczone między stalowymi słupami jako dodatkowe wsparcie. Słupy są ze stali nierdzewnej.

Wewnątrz paneli są umieszczone szyny, które mają zwiększyć stabilizację dla granulatu z gumy. Panele są przeznaczone jako osłona przed hałasem w obszarach prywatnych, na placach zabaw, w ogródkach piwnych, placach rekreacji ruchowej, itp.

Posiada certyfikat jakości TUV Rheinland.

Wartość pochłaniania dźwięku zgodnie z DIN 1793-2

Wysoka izolacja - klasa B, ≥ 30 db

Wartość pochłaniania dźwięku zgodnie z DIN 1793-1

Wysokie pochłanianie – klasa A3, ≥ 11 db

Grupy pochłaniania dźwięku:

A1 > 4 db	Nie pochłania
A2 > 4-7 db	Niskie pochłanianie
A3 > 8-11 db	Wysokie pochłanianie
A4 > 11db	Wysokie pochłanianie

Dostępne elementy



Dostępne kolory

Wersja SBR	Wersja PROTECT
- brązowo - czerwony - zielony - czarny	- metaliczny

Parametry produktu

Poz.	Właściwości	Wymagania	
		wersja SBR	wersja PROTEC
1	Opór poślizgu: - w warunkach suchych - w warunkach zawilgoconych	≤ 105 PTV ≥ 75 PTV	≤ 110 PTV ≥ 55 PTV
2	Odporność na ścieranie w urządzeniu Tabera, mg	≤ 560	≤ 800
3	Wytrzymałość na rozciąganie, MPa	$\geq 0,65$	$\geq 0,65$
4	Wydłużenie względne przy zerwaniu, %	≥ 40	≥ 40
5	Odporność na działanie cykli hydrotermicznych: - spadek wytrzymałości na rozciąganie, % - zmniejszenie wydłużenia względnego przy zerwaniu, % - ocena makroskopowa	≤ 6 ≤ 10	≤ 16 ≤ 18
		bez śladów uszkodzeń lub zmian wyglądu zewnętrznego	
6	Odporność na sztuczne starzenie: - kontrast próbki naświetlanej i nie naświetlanej w skali szarej, stopień	≥ 4	≥ 5